





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

-  **Peso:** de 2,55 Kg/m² a 2,70 Kg/m²
-  **Grosor:** de 4,10 mm a 4,30 mm


COMPOSICIÓN

- Tejido: Poliéster de alta tenacidad/PVC
- Basamento: Corcho-Caucho/Poliuretano

ESPECIFICACIÓN Y NORMA

-  **Solidez a la luz** ISO 105 B02
-  **Estabilidad dimensional** ISO 2551 / EN 986

Ensayo
2 horas a 60°C
2 horas en agua a 20°C
24 horas a 60°C
48 horas atmósfera acondicionada


-  **Absorción acústica al impacto** EN ISO 717-2:2013

f (Hz)	ΔL (f) db.
1000	15,90
2000	24,40
3150	20,10

-  **Propensión a la electricidad estática. Ensayo del paseo** ISO 6356 : 2000

-  **Huella residual** EN ISO 24343-1 2012


-  **Ensayo silla de ruedas** EN ISO 985:2002

-  **Resistencia a la abrasión** EN ISO 12947-2 1999/AC:2006 (Abrasímetro Martindale)

-  **Resistencia al deslizamiento**
Coeficiente de fricción EN 13893/2003

-  **Resistencia térmica** EN 12667:2002

-  **Conductividad térmica** EN 12667:2002


-  **Clasificación a reacción al fuego** EN 13501-1 :2007+A1 : 2009

Tejidos antibacterias/antihongos MICROBAN®

Tejido sin emisiones tóxicas GREENGUARD®

Lead Free..... REACH (EC 1907/2006)

Mantenimiento (limpieza) Agua / Detergentes - Lejía

-  **Clasificación nivel de uso** EN 15114:2007 + A1:2008

CAMBIO DE ASPECTO: COLOR
(equipo Vaterman) NORMA 5.000 ciclos
EN 15114:2007+A1.2008 punto 4.2.2 20.000 ciclos

PERDIDA DE MASA NORMA
EN 15114:2007+A1.2008 punto 4.2.3 ida y vuelta 2.000 ciclos

INTEGRIDAD ESTRUCTURAL GENERAL
(ensayo silla con ruedas) NORMA
EN 15114:2007+A1.2008 4.2.4 de 10.000 a 25.000 ciclos

RESULTADOS

8

Sentido y Valoración

Longitudinal -0,2% Transversal 0,0%
Longitudinal 0,0% Transversal 0,0%
Longitudinal 0,0% Transversal 0,0%
Longitudinal 0,0% Transversal -0,1%

REQUISITOS DE USO

> 5

Encogimiento y extensión

≤ 0,2%

0,6 KV

< 2,0 KV

< 0,3 mm.

uso continuado

> 100.000 ciclos

0,35

> 0,30

0,063 m² °K/W

< 0,17 m²KW

0,0676 W /m²K

Cfl-s1

Eliminación Total de bacterias/hongos

No Toxicidad

Cumple

Apto

Clase Comercial
Nivel 33 Pesado

Clase Comercial
Nivel 33 Pesado

escala de grises 5

min. 4

escala de grises 5

min. 3,5


de 11,1 a 23,4 gr/m²



< 30

Ausencia de daño

Ausencia de daño

PRESENTACIÓN

-  **Rollos** Ancho: 120 cm. Largo: 25 m.

-  **Losetas** 60 X 60 cm. 12 losetas/caja 4,32 m²
-  **Losetas** 50 X 50 cm. 16 losetas/caja 4 m²